DE

GUTEX DÄMMPLATTE DW/DW+

Bewährte Holzfaserdämmplatte für Dach und Wand aus 100 % Schweizer Holz

Beraten

Die GUTEX Dämmplatte DW ist die bewährte Holzfaserdämmplatte für Dach und Wand. Diese Platte erhalten Sie auch mit erhöhter Rohdichte – für mehr Druckfestigkeit und eine noch robustere Oberfläche. Ausserdem profitieren Sie von stabileren Nut-Kamm-Verbindungen sowie von hoher Sicherheit auch bei dünnen Dämmstärken. Und im Handling? Ist die DW+ noch härter im Nehmen als die bewährte Dämmplatte DW.

Dämmplatte DW mit hoher Rohdichte

Einsatzbereiche

- Hinterlüftete Fassaden:
  Aussenbeplankung hinter der Vorsatzschalung
- Sparrendämmung:
  DW ab 60 mm und DW+ ab 40 mm auf dem Sparren sowie vollflächig unter dem Sparren

✓ UNIVERSELL

Ideal zur Dämmung von Dach und Wand

✓ ZEITSPAREND

Einfach zu verlegen durch hohe Massgenauigkeit

✓ VERARBEITUNGSSICHER

Fördert Winddichtigkeit, minimiert Wärmebrücken, stabile Nut-Kamm-Verbindungen, Antirutschbeschichtung

✓ BESONDERS ÖKOLOGISCH

Gefertigt aus Schweizer Qualitätsholz mit GUTEX Fertigungsknowhow

GUTEX DW und DW+ aus 100 % Schweizer Holz

Handel, Handwerk und Bauherren in der Schweiz haben höchste Qualitätsansprüche: Sie entscheiden sich für Holzfaserdämmstoffe, die hervorragend dämmen, ein wohngesundes Raumklima fördern und nachhaltig erzeugt werden – aus Schweizer Holz. GUTEX erfüllt diese Ansprüche optimal, denn in vielen unserer Produkte für den Schweizer Markt stecken nicht nur 100 % Innovationskraft, sondern auch 100 % Schweizer Tannen- und Fichtenholz. Holz, das uns im Schwarzwald auf kurzem Wege erreicht. Gut für die Umwelt. Gut für Sie: Denn GUTEX ermöglicht es Ihnen, die hohen Anforderungen Ihrer Kunden an die Nachhaltigkeit der Holzfaserdämmung ihres Hauses optimal zu erfüllen.

AUS 100 % SCHWEIZER HOLZ

GUTEX

TECHNISCHE DATEN	DW	DW +
Kantenausbildung	Nut und Kamm	Nut und Kamm
Dicke (mm)	40/60/80/100	40/60
Länge x Breite (mm)	2550 x 600	2550 x 600
Deckmass (mm)	2526 x 576	2526 x 576
Quadratmeter pro Platte (m^2)	1.53	1.53
Gewicht pro Platte (kg)	9.79/14.69/19.58/24.48	12.24/18.36
Gewicht pro m^2	6.40/9.60/12.80/16.00	8.00/12.00
Platten pro Palette (Stk.)	54/36/24/20	54/36
Quadratmeter pro Palette (m^2)	82.62/55.08/36.72/30.60	82.62/55.08
Gewicht pro Palette (kg)	515/515/475/475	685
Rohdichte (kg/m^3)	160	200
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D gemäss SIA 279 (W/mK)	0.040	0.042
Nennwert Wärmedurchlass-widerstand R_D (m^2K/W)	0.95/1.40/1.90/2.35	0.90/1.35
Dampfdiffusion (μ)	3	3
sd-Wert (m)	0.12/0.18/0.24/0.30	0.12/0.18
Druckspannung/-festigkeit (kPa)	≥ 100	≥ 200
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa)	≥ 10	≥ 15
kurzzeitige Wasserauf-nahme (kg/m^2)	≤ 2	≤ 2
Strömungswiderstand (kPa s/m^2)	≥ 100	≥ 100
spezifische Wärme-kapazität (J/kgK)	2100	2100
Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1	E	E
Brandkennziffer	4.3	

Bester Hitzeschutz

Sehr guter Kälteschutz

Hohe Schalldämmung

Stosssicher

Dampfdiffusionsoffen

Mehr Information zur GUTEX Dämmplatte DW/DW+ unter **www.gutex.ch/sortiment**

Bezeichnung DW:

WF-EN 13171-T4-WS2,0-CS(10/Y)100-TR10-MU3-AFr100

Bezeichnung DW+:

WF-EN 13171-T4-WS2,0-CS(10/Y)200-TR15-MU3-AF100

Entsorgung:

Altholzkategorie A2

Abfallschlüsselnummern nach AVV:

030105; 170201

Das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist der GUTEX Effekt.

DER GUTEX EFFEKT

GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbüelstrasse 22 | CH-8500 Frauenfeld
Telefon: +41 43 495 50 50 | www.gutex.ch | info@gutex.ch

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © Fotolyse/Fotolia, Fa. GUTEX

Stand 06/2023